

TERMÉK LEÍRÁS

A TEROSON VR 625 jellemzői:

Technológia	Rozsdaátalakító Filmképző, oldószeres rozsdaátalakító aeroszol
Alap	Szintetikus gyanta
További információ	Foszforsav mentes

A TEROSON VR 625 mindenféle rozsda kezelésére használható. A szerves anyagok átalakítják a rozsda (vas-oxidok) stabil komplex vegyületét; e folyamat során a tiszta, enyhén barnás folyadék sötétkékre, majd barna-fekete színűre változik. A szintetikus gyanta szárazon festékszerű védőfóliát képez. Ez a jól csiszolható, kiváló tapadású védőfólia a fémen marad és alapozóként is felhasználható. Nem igényel további alapozást.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A TEROSON VR 625 felhasználható minden vastartalmú felületre, például ipari alkalmazásokhoz és autóiipari karbantartáshoz / javításhoz. A TEROSON VR 625 nem alkalmas olyan alkatrészekre, amelyek magas hőmérsékletnek vannak kitéve, például kipufogórendszerek, kályha kémények stb.

Technikai adatok (Jellemző teszt eredmény)

Szín	tiszta, enyhén barnás folyadék
Szag	oldószeres
Sűrűség	kb. 0,91 g/cm ³
Szilárdanyag	kb. 27 %
pH érték	3
Alkalmazási vastagság	0,1-0,2 mm rétegenként
Fedőképesség	kb. 0,25 l/m ²
Száradási idő	
Felületi száradás	kb. 20 min.
Teljes száradás	16 óra
Alkalmazási hőmérséklet	8-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-30-80 °C
Rövid behatás (kb. 1 óra)	100 °C

ELŐZETES NYILATKOZAT

Alkalmazás előtt szükséges a biztonsági adatlap elolvasása, az elővigyázatos intézkedések és a biztonsági ajánlások miatt. Valamint, a kémiai termék mentes a kötelező címkézés alól, lényeges, hogy az előzetes figyelmeztetéseket mindig követni kell.

Felület előkezelés

A TEROSON VR 625 termékkel bevonandó felületeknek tisztának, zsír, olaj, por és rozsda mentesnek kell lennie. Acéllemez a TEROSON VR 625 termékkel történő bevonása előtt mindig le kell mosni primerrel.

Alkalmazás

A TEROSON VR 625 anyagot szórja fel az aeroszolos dobozból. Rázza fel jól használat előtt. Tartsa 20-30 cm távolságot a kezelendő területtől.

Permetezzen be 2 vagy 3 vékony réteget "nedves a nedvesen", megfolyás nélkül. Hagyja, hogy a réteg átalakuljon, és megszáradjon. Amennyiben egy másik bevonattal borítja, kérjük, csiszolja meg a réteget, hogy javítsa a következő réteg tapadását.

Gyakorlatban

A termék felülete megszárad kb. 20 perc után.

Egy napos szükséges a teljes száradáshoz.

A száradási idő függ a hőmérsékletéről és a rétegvastagságtól.

A magasabb hőmérséklet növeli a száradási sebességet, a hideg időjárás és a nedves környezet meghosszabbíthatja a szárítási időt.

A megszáradt bevonat festhető a legtöbb ipari és javítófestékkel (kb. 16 óra elteltével).

A felhordó eszközöket oldószerekkel azonnal meg kell tisztítani a munka befejezése után.

Minden olyan terméket, amely már réteget képzett, mechanikusan kell eltávolítani.

Tárolás

Fagyérzékenység	Igen
Ajánlott tárolási hőmérséklet	10-25 °C
Szavatossági idő	24 hónap

Jogi nyilatkozat

Figyelmeztetés:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási

módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való megfelelőségéért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget előzetesen tesztekkel ellenőrizték. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS vagy Henkel France SA

Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az érintett szállítvány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget előzetesen tesztekkel ellenőrizték. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyron és a személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a **Henkel Corporation kifejezetten kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elérni kívánt célhoz való alkalmasságra való megfelelőségét. Henkel Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkért való felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is.** Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közlésével a Henkel Corporation licencet engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrizték.

Védjegyhasználat

Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban a Henkel Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and Trademark Office) bejegyzett védjegy.

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf. Germany

Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH
A-1030 Wien. Austria
Phone: +43-1711-040
www.henkel.com

Henkel & Cie AG
CH-4133 Pratteln. Switzerland
Phone: +41-61-825-7000
www.henkel.com