

TEROSON® WX 215

Січень 2022 року

Опис продукту

TEROSON® WX 215 має такі характеристики:

Технологія	Антикорозійний склад
Хімічний тип	Віск, антикорозійна присадка
Зовнішній вигляд	Світло-коричневий
Компоненти	Однокомпонентний - не потребує змішування
В'язкість	Рідина
Полімеризація	Не застосовується
Призначення	Антикорозійний захист порожнин
Температура нанесення	від 15 до 25 °C (від 59 до 77°F)
Робоча температура	від -40 до 90 °C (від -40 до 194°F)
Нетривалий вплив (до 1 год)	100 °C (212°F)
Конкретні переваги	- Відмінна проникність і здатність до піднімання - Хороша температурна стійкість

TEROSON® WX 215 – це антикорозійний засіб на основі розчинників для захисту порожнин. Це тонкий, злегка тиксотропний атомізуєчий спрей, який може потрапляти у вузькі місця за допомогою розпилювальної трубки, прикріпленої до ковпачка. Спрей проникає в щілини і витісняє вологу. Продукт містить велику частку інгібіторів корозії. Teroson® WX 215 має відмінні властивості повзучості, добре проникає в простір, що підлягає захисту (наприклад, зварні шви). Матеріал можна використовувати навіть при температурі до 10 °C, хоча характеристики повзучості покращуються, якщо продукт і кузов мають кімнатну температуру. Після повного висихання антикорозійний засіб утворює м'яку водовідштовхувальну плівку світло-коричневого, майже прозорого кольору.

TEROSON® WX 215 використовується в майстернях головним чином для розпилення на відкриті внутрішні поверхні порожнин як додатковий захист поверх існуючого герметика порожнин в нових автомобілях, а також для повторної обробки після ремонту. За допомогою прикріпленої розпилювальної головки антикорозійний засіб також можна розпилювати для захисту поверхонь, наприклад, на днищах автомобілів, що забезпечує високий рівень захисту від іржі та свіжий, новий вигляд.

Типові властивості

Відносна густина при 23°C	0,72
Точка краплепадіння твердої речовини, DIN 51801, °C	60
Тверді частинки, %	40
Сольовий туман, DIN 50021, год	240
Стійкість до провисання, мкм	100
Проникнення, мм	20
Висихання фарби, 1,5 год при 60 °C	Без стікання
Стійкість до корозії, D50021, 35 °C, 5% розчин солі, 240 годин, стійкість сухої плівки 50 мкм	Відсутність корозії

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей продукт не рекомендується використовувати в системах з чистим киснем і/або багатих на кисень, а також не слід обирати його як герметик для хлору або інших сильно окислювальних матеріалів.

Інформацію про безпечне поводження з цим продуктом наведено у Паспорті безпеки матеріалу (ПБМ).

Використовувати лише в добре провітрюваному приміщенні.

Вказівки щодо використання

Підготовка поверхні

- Всі елементи оздоблення та кришки слід зняти. Будь-яку іржу слід видалити, наскільки це можливо.
- Для обробки важкодоступних місць (наприклад, напівпорожнистих зон, таких як двері тощо) використовується спеціальна розпилювальна головка з трубкою. Під час використання матеріал має бути кімнатної температури.
- При тривалому зберіганні та температурі нижче 15 °C матеріал стає більш тиксотропним.

Нанесення

- Перед використанням балон слід енергійно струсити, доки не стане чути брязкання кульки всередині.
- Частини корпусу слід обприскувати рівномірно, тримаючи балон у вертикальному положенні під час обприскування.
- При використанні розпилювальної трубки її можна повільно рухати по колу під час розпилювання, щоб охопити всі напрямки.
- Розпилювальна головка з круглою форсункою забезпечує тонке і рівномірне покриття поверхонь, наприклад, днища автомобіля, що забезпечує відмінний зовнішній вигляд.
- Легке обприскування гумових і пластикових деталей робить їхній вигляд значно свіжішим.

Очищення

- Будь-який надлишок Teroson WX 215 можна легко витерти.
- TEROSON® WX 215 можна використовувати для очищення частково висохлого матеріалу.
- Будь-які бризки на пофарбованих поверхнях слід негайно видалити.

Запобіжні заходи при поводженні

З продуктом слід поводитися так, як з легкозаймистими матеріалами, та відповідно до місцевих нормативних вимог. Розчинник може впливати на деякі пластики або покриття. Перед використанням рекомендується перевірити сумісність всіх поверхонь.

Умови зберігання

Зберігати продукт у закритій тарі в сухому місці. Інформація про зберігання може бути також зазначена на етикетці тари продукту.

Оптимальні умови зберігання: від 15 °C до 25 °C. Зберігання при температурі нижче 15 °C або вище 25 °C може негативно вплинути на властивості продукту.

Матеріал, вилучений із тари, може бути забруднений під час використання. Не повертати продукт в оригінальну тару. Компанія Henkel Corporation не несе відповідальності за продукт, який був забруднений або зберігався не за вказаних умов. За додатковою інформацією звертайтеся до місцевого представництва компанії Henkel.

Технічні характеристики продукту

Технічні дані, що містяться в цьому документі, призначені лише для довідки і не вважаються технічними характеристиками продукту. Технічні характеристики продукту можна знайти в сертифікаті аналізу або звернутися до представника компанії Henkel.

Схвалення та сертифікат

Для отримання відповідного схвалення або сертифікату на цей продукт, будь ласка, зверніться до представника компанії Henkel.

Діапазони даних

Дані, що містяться в цьому документі, можуть бути подані як типові значення. Значення засновані на фактичних даних тестування і періодично перевіряються.

Діапазони температури/вологості: 23 °C / 50% RH = 23 ± 2 °C / 50 ± 5% RH

Переведення величин

(°C x 1.8) + 32 = °F

kB/мм x 25,4 = B/міл

мм / 25,4 = дюйми

мкм / 25,4 = міл

N x 0,225 = фунт

N/мм x 5,71 = фунт/дюйм

N/мм² x 145 = фунт/кв. дюйм

МПа x 145 = фунт/кв. дюйм

N·м x 8,851 = фунт-дюйм

N·м x 0,738 = фунт-фут

N·мм x 0,142 = унція-дюйм

МПа·с = cP

Заява про відмову від відповідальності

Інформація, наведена в цьому Технічному паспорті (ТП), включно з рекомендаціями щодо використання і застосування продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді роботи з продуктом на дату складання цього ТП. Продукт може мати різні сфери застосування, а також використовуватися в різних умовах у вашому середовищі, які перебувають поза межами нашого контролю. Тому компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів і умов, в яких він використовується, а також за можливі способи застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо провести власні попередні випробування для підтвердження такої придатності нашого продукту. Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Технічному паспорті або будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях, що стосуються відповідного продукту, виключається, якщо прямо не обумовлено інше, і за винятком випадків, пов'язаних зі смертю або тілесними ушкодженнями, спричинених нашою недбалістю, а також будь-якої відповідальності згідно з будь-яким чинним законодавством про відповідальність за якість продукції, що випускається.

Якщо продукція постачається компаніями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS і Henkel France SA просимо додатково звернути увагу на таке:

У разі, якщо компанію Henkel все ж таки буде притягнуто до відповідальності на будь-якій законній підставі, відповідальність компанії Henkel у жодному разі не перевищуватиме обсяг відповідної поставки.

У разі, якщо продукція постачається компанією Henkel Colombiana, S.A.S., застосовується така відмова від відповідальності:

Інформація, наведена в цьому Технічному паспорті (ТП), включно з рекомендаціями щодо використання і застосування продукту, ґрунтується на наших знаннях і досвіді роботи з продуктом на дату складання цього ТП. Тому компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів і умов, в яких він використовується, а також за можливі способи застосування і результати. Ми настійно рекомендуємо провести власні попередні випробування для підтвердження такої придатності нашого продукту. Будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Технічному паспорті або будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях, що стосуються відповідного продукту, виключається, якщо прямо не обумовлено інше, і за винятком випадків, пов'язаних зі смертю або тілесними ушкодженнями, спричинених нашою недбалістю, а також будь-якої відповідальності згідно з будь-яким чинним законодавством про відповідальність за якість продукції, що випускається.

У разі, якщо продукція постачається компанією Henkel Corporation або Henkel Canada Corporation, застосовується така заява про відмову від відповідальності:

Дані, що містяться в цьому документі, надаються виключно для інформації і вважаються достовірними. Ми не можемо брати на себе відповідальність за результати, отримані іншими людьми, над чиїми методами ми не маємо контролю. Користувач несе відповідальність за визначення придатності для цілей користувача будь-яких методів виробництва, згаданих в цьому документі, а також за вжиття таких запобіжних заходів, які можуть бути доцільними для захисту майна і людей від будь-яких небезпек, які можуть бути пов'язані з поводженням з продуктом і його використанням. З огляду на вищевикладене, Henkel Corporation прямо відмовляється від усіх гарантій, виражених як в прямій, так і в непрямій формі (включаючи гарантії товарної придатності або придатності для певних цілей, що впливають з продажу або використання продукції Henkel Corporation. Henkel Corporation прямо відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямі або випадкові збитки будь-якого характеру, включно з втраченою вигодою. Обговорення в цьому документі різних процесів або компонентів не має тлумачитися як твердження того, що на них не поширюється дія патентів, що належать іншим особам, або як ліцензія за будь-якими патентами Henkel Corporation, які можуть охоплювати такі процеси або компоненти. Ми рекомендуємо кожному потенційному користувачеві перед повторним використанням випробувати запропонований спосіб застосування, використовуючи ці дані як посібник. Цей продукт може бути захищений одним чи декількома патентами або заявками на патенти США чи інших країн.

Використання торгової марки

Якщо не зазначено інше, всі торгові марки у цьому документі є торговими марками Henkel Corporation у США та інших країнах. ® позначає торговельну марку, зареєстровану в Патентному відомстві США.

Випуск 1