

TERMÉKLEÍRÁSTEROSON WX 400

a következő termék tulajdonságok jellemzik:

Alkalmazás	Korrózió gátlás
Technológia	Korróziógátló anyag üregvédelemhez nagy szemcsékkel
Alapanyag	Viaszok, Polimerek és korróziógátló adalékok

A TEROSON WX 400 termék egy oldószeres üregvédő bevonat nagy szilárd szemcsékkel, viaszokkal, polimerekkel és korróziógátló anyagokkal. Az anyag tixotróp tulajdonságú és könnyen szórható. Ez optimális védelmet biztosít a nehezen elérhető részeknél és beszívárog a résekben és kiszorítja a nedvességet. A termék nagy mennyiségű korróziós inhibítort tartalmaz.

A TEROSON WX 400 könnyen szórható és jó penetrációs tulajdonsággal rendelkezik, könnyen bekúszik a védendő részekbe (pl. hegesztési varrat), de nem folyik ki az alsó varratoknál. A terméket kb. 10°C-on is fel lehet szórni, de a penetráció javul szoba hőmérsékleten.

A TEROSON WX 400 teljes száradás után egy áttetsző bézs színű víztaszító réteget képez a felületen.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A TEROSON WX 400 üregvédelemre alkalmas termék használt és új autóknaál egyaránt és baleset után a sérült részeknél.

MŰSZAKI ADATOK

(Jellemző teszt eredmények)

Szín	bézs, áttetsző
Szag	karakteres
Konzisztencia	thixotrop
Sűrűség	kb. 0,96 g/cm ³
Szilárd anyag	kb. 60 %
Szilárd anyag hőmérséklete (DIN 51801)	cseppenési kb. 150 °C
Megfolyás	min. 100 µm
Penetráció	>55 mm; rés 0,1 mm
Festék kopatibilitás	nincs változás a felső

Eltávolíthatóság 24 óra után	rétegben a megszáradt anyag könnyen eltávolítható
Festék kemencében viselkedés (1.5 óra 90°C-on)	való Nincs lefutás
Hidegben való viselkedés	nincs repedés
Réteg vastagság	40 µm
Tárolás	2 nap -40 °C
Eszterga tűske	70 mm Ø
Korrózió ellenállás	nem korrodál
Só permet teszt DIN 50021 szabvány szerint (35°C, só oldat 5%, 240 óra)	
Alkalmazási hőmérséklet	15-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-40-90 °C
Rövid behatás (legalább 1 óra)	120 °C

ELŐZETES NYILATKOZAT

Alkalmazás előtt szükséges a biztonsági adatlap elolvasása, az elővigyázatos intézkedések és a biztonsági ajánlások miatt. Valamint, a kémiai termék mentes a kötelező címkézés alól, lényeges, hogy az előzetes figyelmeztetéseket mindig követni kell.

ALKALMAZÁS

Felhordás kannából:

A TEROSON WX 400 HV Cup pisztoly segítségével hordható fel a felületre a megfelelő nyomáson. Felhordáshoz szükséges nyomás 2 - 4 bar. Ne szórja gumi alkatrészekre! Hosszú tárolás után és 10°C alatt az anyag tixotróp lesz. Ez azonban szórás során megszűnik, és normális tulajdonságú lesz az anyag.

Az üreg méretétől függően a száradás néhány napot vesz igénybe, ez idő alatt biztosítani kell a megfelelő szellőzést.

TISZTÍTÁS

A TEROSON WX 400 cseppek törölkendővel könnyen eltávolíthatóak. A megszáradt anyag eltávolításához a TEROSON VR 10 alkalmas, nagyobb felületeket gőzpengével is lehet tisztítani. Festet felületeken keletkező anyag maradványokat azonnal el kell távolítani.

Tárolás

Fagyérzékenység	Igen
Ajánlott tárolási hőmérséklet	15-25 °C; felhasználás előtt érdemes a felhasználási hőmérsékletre felmelegíteni
Szavatossági idő	24 hónap

Jogi nyilatkozat

Figyelmeztetés:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való megfeleléséért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrizték.

Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS vagy Henkel France SA

Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az érintett szállítmány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrizték. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyoni és a személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a **Henkel Corporation kifejezetten kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elérni kívánt célhoz való alkalmasságra való megfeleléséért. Henkel Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkkért való felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is.** Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közlésével a Henkel Corporation licencet engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrizték.

Védjegyhasználat

Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban a Henkel Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and Trademark Office) bejegyzett védjegy.

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf, Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH

A-1030 Wien, Austria
Phone: +43-1711-040
www.henkel.com

Henkel & Cie AG

CH-4133 Pratteln, Switzerland
Phone: +41-61-825-7000
www.henkel.com

